EL PLÁSTICO RUDO
CITYMÉXICO
www.icityvialidad.com
55 4780 5002
Geranio 140 Int-2 Col. Atlampa C.P. 06450 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

PEGAMENTO EPÓXICO “A/B”

Descripción:

➤El pegamento Epoxico para vialetas es un producto de dos componentes, A y B, libre de solventes que al mezclarse, reaccionan químicamente formando una unión de excelente resistencia química y mecánica.

➤Ha sido desarrollado para unir permanentemente vialetas, botones de ABS, aluminio y acero a superficies de concreto, asfalto y otros sustratos.

Características:

➤Alta resistencia a la compresión.
➤Alta resistencia a la tracción.
➤Alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura.
➤Libre de solventes, por lo que no se contrae ni se quiebra.
➤Alta resistencia a los ataques químicos de agua pluvial, aceite, gasolina y otros.
➤No absorbe agua
➤Excelente rendimiento (80 a 100 gr. por vialeta).
➤Tiempo de vida en almacén mínimo 24 meses.

Especificaciones:

Componente:	Parte “A”	Parte “B”
Naturaleza Química:	Resina Epoxica	Polímero Modificado
Color:	Beige Claro	Gris Oscuro
Olor:	Característico	Característico
Apariencia:	Libre de Grumos	Libre de Grumos

EL PLÁSTICO RUDO
CITYMÉXICO
www.icityvialidad.com
55 4780 5002
Geranio 140 Int-2 Col. Atlampa C.P. 06450 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

PEGAMENTO EPÓXICO “A/B”

Manejo:

Relación de Mezcla:	**1:1 Partes Iguales**
Tiempo de Empleo:	**A 25ºC 10 - 20 MIN.**
Tiempo de Gelado:	**A 25ºC 35 - 50 MIN.**

➤Todos los instrumentos de trabajo deben de estar limpios, libres de polvo, humedad, grasas, óxidos, así como desmoldantes y lubricantes.
➤En un recipiente coloque la cantidad del pegamento parte “A” y añada la cantidad correspondiente del pegamento parte “B”.
➤Mezclar perfectamente los componentes entre sí, procurando raspar las paredes y el fondo del recipiente hasta obtener una mezcla uniforme y libre de vetas.

Preparación del sustrato:

1. El pavimento debe de estar sin presencia de humedad.
2. El área donde se va a colocar la vialeta, debe de estar rugosa mediante abrasión manual o mecánica.
3. Eliminar polvo o partículas sueltas.
4. Aplique la cantidad necesaria del sistema procurando que la cantidad de pegamento entre la vialeta y el pavimento no sea muy gruesa.

Presentación:

➤La presentación del Pegamento para vialetas es de 5 kg ó 25 Kg por componente.

Precauciones sobre el manejo:

➤Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso que esto ocurra, lave inmediatamente con agua durante 15 minutos.
➤Procure buena ventilación en el área de trabajo. Una vez terminada la aplicación es recomendable hacer el cambio a ropa limpia.